Технониколь България
София 1336, ул. "Андрей Германов" №11
Терминал „M&M Милитер и Мюнх"
Тел: +359 2 405 33 05; Факс: +359 988 176 165
officebg@tn.ru

Битумен Мастик TECHNONICOL № 24

Описание на материала:

- за обмазна хидроизолация на бетонови, дървени и други строителни котструкции (основи, подземни помещения, колони);
- антикорозионна защита на метални повърхности, конструкции и изделия, включително тръби, каросерии. Преди използването на мастика е необходимо добре да се разбърка, при необходимост да се разреди с разтворител (толуол, газ за осветление, бензин) до нужната консистенция. Обработваната повърхност следва за е чиста, обезпрашена, обезмаслена, почистена от други замърсявания. При полагане на мастика на порести повърхности е необходимо предварително да се грундира с битумен грунд. Мастика се полага слой по слой с четка, шпатула или се разлива, като се изравнява със специално гребло.

Разходна норма:

1 кг./кв.м. – за слой

Основните физико-механични характеристики:

Съществени характеристики	Битумен мастик TECHNONICOL №24
Якост на сцепление с основата, MPa, не по-малко	0,1 (бетон) / 0,1 (метал)
Якост на срязване, kN / m, не по-малко	2
Абсорбиране на водата в продължение на 24 часа,% от теглото, не по-малко	0,4
Съдържание на нелетливи вещества,%, не по-малко	65
Температура на омекване, ℃, не по-малко	80
Вискозитет, сек. , мин.	10
Гъвкавост на R = 5,0±0,2 мм. при температура -50C	не
Водоустойчивост в продължение на 72 часа при налягане от 0.001 MPa	Издържа

Съхранение

Да се съхранява на сухо и тъмно място при температури от -20 ° C до +30 ° C. Срок на годност - 12 месеца.

Мерки за сигурност

Да не се използва в близост до източници на запалване. Работете на добре проветриво място. Да се избягва контакт с кожата и очите

Опаковки:

Битумен Мастик TECHNONICOL №24:
Метална бака 20 кг.
Метална бака 10 кг.
Метална бака 3 кг.