Технониколь България
София 1336, ул. "Андрей Германов" №11
Терминал „M&M Милитер и Мюнх"
Тел: +359 2 405 33 05; Факс: +359 988 176 165
officebg@tn.ru

Мастик Фиксер TECHNONICOL № 23

Описание на материала:

Използва се за подлепване на шевове между битумни керемиди и на битумни керемиди и други материали на битумна основа към тухлени, бетонови, метални, дървени, керамични и други повърхности.
Преди употреба е необходимо добре да се разбърка. Повърхността да се почисти от прах, масла и други замърсявания. Не се допуска полагането на мастика върху влажни повърхности. При нанасяне върху порести основи е необходимо предварително повърхността да се грундира с битумен грунд. Необходимо е да се изчака пълното изсъхване на грунда. Мастика се нанася със шпатула на една от залепваните повърхности в слой с дебелина 1 мм. Повърхностите се съединяват и притискат, като се избягва образуването на прегъвки и мехури. Повърхностите се притискат до появяване на мастика от шева. За по-качествено залепване се препоръчва да се използват специални притискащи валяци. Температура на полагане от -10 °С до +40 °С.

Основните физико-механични характеристики:

Съществени характеристики	Мастик Фиксер TECHNONICOL № 23
Якост на сцепление с основат, MPa, не по-малко:	0.5 (бетон) / 0,8 (метал)
Якост на сцепление между слоевете, MPa, не по-малко:	0,5 (тулонен материал – рулонен материал), 0,5 (рулонен материал – бетон)
Якост на срязване, kN / m, не по-малко	4
Съдържание на нелетливи вещества,%, не по-малко	75
Топлоустойчивост , °С	110

Съхранение
Да се съхранява на сухо и тъмно място при температури от -20 ° С до +30 ° С. Срок на годност - 12 месеца.

Мерки за сигурност
Да не се използва в близост до източници на запалване. Работете на добре проветриво място. Да се избягва контакт с кожата и очите

Опаковки:

Мастик Фиксер TECHNONICOL №23:
Метална бака 12 и 3,6 кг. Катуш 310мл