Техноникол България
София 1336, ул. "Андрей Германов" №11
Терминал „M&M Милитер и Мюнх"
Тел: +359 2 405 33 05; Факс: +359 988 176 165
officebg@tn.ru

Мастик за фиксиране на XPS TECHNONICOL № 27

Описание на материала:

Мастик ТЕХНОНИКОЛ №27 за фиксиране на XPS представлява многокомпонентна еднородна маса, състояща се от битум, минерални влакна, минерални пълнители, разтворител и технологични добавки. Мастик ТЕХНОНИКОЛЬ №27 е предназначен за залепване на плочи от екструдиран пенополистирол XPS към битумни, битумно-полимерни изолационни материали, както и към бетонови повърхности в изолационни системи за фундаменти.
Работен температурен диапазон: от -10˚С до +40˚С. При температури по-ниски от +5˚С е необходимо темпериране в топло помещение не по-малко от 24 часа.
При полагане върху хидроизолационен слой с полиетиленово фолио е необходимо обгарянето му с помощта на газова горелка.

Разходна норма:

- при ивично нанасяне: 0.6 - 1 кг/м²,
- при точково нанасяне: 0.5-0.8 кг/м².

Основните физико-механични характеристики:

Съществени характеристики	Мастик за фиксиране на XPS TECHNONICOL № 27
Якост на сцепление с основата, MPa, не по-малко	0,1 (бетон) , 0,1 (метал)
Якост на сцепление между слоевете, MPa, не по-малко	0,5 (рулонен материал – рулонен материал), 0,5 (рулонен материал – бетон)
Якост на срязване, kN / m, не по-малко	0,1
Съдържание на нелетливи вещества,%	75-80
Топлоустойчивост, ℃ , min	90

Съхранение

Да се съхранява на сухо и тъмно място при температури от -20 ° С до +30 ° С. Срок на годност - 12 месеца.

Мерки за сигурност

Да не се използва в близост до източници на запалване. Работете на добре проветриво място. Да се избягва контакт с кожата и очите

Опаковки:

Мастик за фиксиране на XPS TECHNONICOL №27:
Метална бака 22 кг.
Метална бака 12 кг.